COPRIMUROWALL COPING

COPRIMURO

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE: GREZZO, SQUADRATO, LISCIO O CON CORNICE E GOCCIOLATOIO


FINISHING PROCESS: RAW, SQUARED, SMOOTH OR WITH **CORNICE AND DRIP-STONE**

Necessari per rifinire la parte superiore di balaustre e muretti, completandone la bellezza e la funzionalità.

*ALTRI SPESSORI E LUNGHEZZE POSSONO ESSERE FORNITI SU RICHIESTA. NB: Le misure indica-te possono avere in fase di lavorazione, delle lievi differenze

Used to cap walls and banisters providing added beauty and functionality.


*CUSTOM SIZES AVAILABLE. NB: The measures showed can have slight differences during the workmanship.




COMPOSIZIONECOMPOSITION

Particolare di coprimuro con toro e gocciolatoio.

Detail of wall coping with bullnose and drip-edge.





PALLET PER IMBALLO E SPEDIZIONE F.TO 120X100X80° CM

PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 120x100x80* cm

PEZZI E PESO PER PALLET, WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET.

4 DT 1 (0		NIO D7 400	01.40	
ART. L/Gr.	A. SP. 5,0 cm.	N° PZ. 120	QL. 13	
	SP. 6,0 cm.	N° PZ. 100	QL. 13	
-	B. SP. 5,0 cm.	N° PZ. 80	QL. 13	
	SP. 6,0 cm.	N° PZ. 65	QL. 13	
ART. L01	A. SP. 6,0 cm.	N° PZ. 80	QL. 15	
	SP. 8,0 cm.	N° PZ. 60	QL. 15	
	B. SP. 6,0 cm.	N° PZ . 120	QL. 15	
	SP. 8,0 cm.	N° PZ. 90	QL. 15	
	C. SP. 6,0 cm.	N° PZ. 200	QL. 15	
	SP. 8,0 cm.	N° PZ. 150	QL. 15	
ART. L02	A. SP. 6,0 cm.	N° PZ. 120	QL. 15	
	SP. 8,0 cm.	N° PZ. 90	QL. 15	
	B. SP. 6,0 cm.	N° PZ . 120	QL. 15	
	SP. 8,0 cm.	N° PZ. 90	QL. 15	
	C. SP. 6,0 cm.	N° PZ. 200	QL. 15	
	SP. 8,0 cm.	N° PZ. 150	QL. 15	

ALTEZZA VARIABILE *THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO. PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.

GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT



LASTRESLABS

LASTRE

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE: DA TELAIO A LAME DIAMANTATE FINISHING PROCESS: FRAME WITH DIAMOND CUTTERS



Lastre grezze e squadrate in pietra leccese, per rivestimenti speciali ed ogni utilità. Disponibili in diversi spessori.

Raw squared slabs in Leccese limestone. Cut to size in various thickness for any application.

ART

LASTRE GREZZE RAW SLABS Formati: in base alla disponibilità. Spessori: da 3 cm. a 10 cm. Trattandosi di materiale grezzo le misure sono indicative.

Size: varies based on availability. **Thickness:** 3 to 10 cm. Size is approximate, due to the nature of stone.

ART.

LASTRE SQUADRATE SQUARED SLABS Formati: da realizzare su misura, in base alla disponibilità dei materiali. **Spessori**: da 3 cm. a 10 cm.

Size: cut to size based on availability. **Thickness:** 3 to 10 cm.



Esempio di lastre squadrate per facciate ventilate. Example of ventilated wall-cladding installed with anchoring system.





BLOCCHIBLOCKS

BLOCCHI GREZZI BLOCKS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE: **TAGLIO CAVA**

FINISHING PROCESS: AVAILABLE IN SELECT MARKETS ONLY




Large quarried blocks in several sizes for multiple applications. Available in select markets only.

BLOCKS BLOCKS

Grandi 130x130x200-300 Medi 50-100x60x200 Piccoli 37x27x50-200

Trattandosi di materiale grezzo, le misure possono variare in base alla produzione ed alla disponibilità della cava.

130x130x200-300 50-100x60x200 37x27x50-200 Large Medium Small Size of blocks my vary.



SCHEDA TECNICATECHNICAL SPECIFICATIONS

DATI TECNICI DELLA PIETRA TECHNICAL DATA OF THE STONE CAMPIONE SPECIMEN	-		
MASSA DELL'UNITÀ DI VOLUME MASS OF THE VOLUME UNIT	(Kg/m³) 1634	(Kg/m³) 2028	(Kg/m³) 1651
GRADO DI COMPATTEZZA COMPACTNESS GRADE	c= 0,636	c= 0,753	0,60/0,63
GRADO DI POROSITÀ POROSITY GRADE	% 32,6	% 24,7	% 38,8
PROVE ESEGUITE TESTS MADE CAMPIONE SPECIMEN	-		学が一
COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE RIFERITO AL PESO ABSORPTION COEFFICIENT REFERRED TO THE WEIGHT	86 g/(m ² xs ^{0,5})	226 g/(m²xs ^{0,5})	55 g/(m²xs ^{0,5})
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE SU MATERIALE FRESCO DETERMINATION OF ABSORPTION COEFFICIENT	%17,15		
CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE SEMPLICE BREAKING LOAD WITH SIMPLE COMPRESSION	(MPa) 25,1	(MPa) 21,7	(MPa) 4,2
* CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE SEMPLICE DOPO GELIVITÀ * BREAKING LOAD WITH SIMPLE COMPRESSION AFTER FROST SENSITIVITY	(MPa) 24,67	(MPa) 21,59	ND
* In base ai risultati ottenuti la pietra leccese sopporta fino a 70 cicli di gelo e disgelo senza problemi,			
* On the basis of the test results Lecce Limestone can easily withstand up to 70 frost and thaw cycles.			
CARICO DI ROTTURA A FLESSIONE MAXIMUM STRESS AND FLEXION	(MPa) 4,0	(MPa) 2,8	(MPa) 1,6
PERMEABILITÀ AL VAPORE PERMEABILITY TO STEAM	245,2 g/m ² ,24h		
La permeabilità al vapore è la quantità di vapore (g) che attraversa nell'unità di tempo una parete piana di superficie e spessori unitari (h m) per effetto di una differenza di pressione unitaria (Pa).			
The permeability to steam is the amount of steam (g) going through a flat face with unitary surface and thickness (h m) as the result of a difference of unitary pressure (Pa).			
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (VT: 30-80 °C) DETERMINATION OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT (VT: 30-80 °C)	2,86 μm/(m.°C)		

Tutte le prove di laboratorio sono state eseguite e certificate secondo norme europee ed internazionale, quale ASTM Test. All tests have been carried out and certified according to European and International standards, such as ASTM.

NOTE NOTE

Le tonalità delle pietre sono indicative. Queste tendono a variare in base alla cava di estrazione utilizzata e dal livello della stessa.

Per avere omogeneità di colore e delle caratteristiche fisiche della pietra, si consiglia di richiedere un ordine complessivo sin dall'inizio. In caso contrario l'Azienda declina ogni responsabilità dalle sopracitate anomalie.

Tutto il materiale in quanto pietra naturale può avere una granulometria non omogenea, la presenza di fossili ed altro ne caratterizza la componente geologica.

In caso di deposito, si consiglia la conservazione del materiale in un luogo coperto.

In fase di lavorazione l'Azienda si riserva di apportare modifiche relative all'imballo ed al taglio. Tutto ciò per preservare il prodotto nella fase di spedizione.

Le tonalità delle pietre fotografate in questo catalogo sono da considerarsi puramente indicative.

The stone shades are approximate and can vary depending on the quarry of origin ad its level.

Natural stone contains geological components that can be non-homogenous particles including, but not limited to, small pieces of fossils.

Stone should be kept under shelter if stored for an extended period of time. Pimar reserves the right to modify the packaging of materials.

Natural stone varies in color and consistency.

Pimar will select the stone color to maintain uniformity throughout the whole project. We ask the customer to submit all of the details of the order in full to better ensure color and consistency of the stone ordered.

The stone hues in the photos are approximate.





















CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE

La merce, anche se fornita franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, pertanto, eventuali rotture o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati al trasportatore.

Rimane inteso che, nessuna contestazione potrà essere presa in considerazione dalla PIMAR s.r.l. trascorse 48 ore dal ricevimento. La PIMAR s.r.l. si riserva formalmente il diritto di proprietà della merce. Questa non potrà essere ceduta a qualsiasi titolo, venduta o ipotecata prima del pagamento totale della stessa. Si elegge come competente il Foro di Lecce.

PER LAVORAZIONI SPECIALI: Il cliente dovrà fornire prima dell'inizio dei lavori i disegni tecnici e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera. Le ordinazioni vengono accettate dalla PIMAR s.r.l. a suo insindacabile giudizio e solo se formulate per iscritto: eventuali disdette o modifiche saranno prese in considerazione entro i tempi di consegna o comunque nel termine massimo di giorni tre dalla data di arrivo delle ordinazioni suddette.

MODALITA' DI PAGAMENTO: acconto del 30% all'ordine, il saldo alla consegna della merce. Per i pagamenti non effettuati nei termini concordati verranno addebitati gli interessi di mora nella misura di tre punti percentuale superiore al tasso legale in vigore all'atto del macato pagamento. Ordini in corso verranno immediatamente sospesi o annullati e ordini successivi verranno evasi solo in contrassegno. IMBALLO: l'imballo è a carico del destinatario e sarà concordato per ogni spedizione. PREZZI: i prezzi esposti sul nostro listino sono al netto di Iva e trasporto.





Sede legale: PI.MAR s.r.l. via Manzoni, 32 73020 Cursi (Lecce) – Italy

Tel. (+39) 0836.48.32.85 (+39) 0836 42.96.73/42.65.55 Fax (+39) 0836.42.99.26

info@pietraleccese.com